

ЗАО «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР»  
УЛ. ЗАВОДСКАЯ Д. 17, Г. СВЕТОГОРСК  
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ, 188991

ООО «НЕВСКАЯ БУМАГА»  
КОННОГВАРДЕЙСКИЙ БУЛЬВАР Д.4,  
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ, 190000

Тел. (7 813 78) 43504  
Факс (7 813 78) 44061

Тел. (7 812) 703 32 32  
Тел. (7 812) 703 32 36

**Спецификация**  
**Бумага листовая для офисной техники**  
**Ballet Universal, сорт С**  
СТО 00253497-002-2012  
СТО 05711131-023-2012

Наименование показателя	Норма	Допустимые отклонения
Вес 1 мг, г	80,0	±3
Толщина, микроны	104	±2
Жесткость MD, мН	125	±20
Жесткость CD, мН	55	±10
Шероховатость, мл/мин	215	±85
Белизна - CIE, %	146	±3
Белизна – ISO D65/10 <sup>9</sup> , %	105,0	±1,5
Белизна – ISO C/2 <sup>9</sup> , %	95	±1
Непрозрачность, %, не менее	91	
Прочность поверхности Деннисон, не менее	14	
Поверхностная впитываемость воды (Кобб <sub>60</sub> ), г/м <sup>2</sup>	25	±5
Пористость, мл/мин	800	±250
Влажность, %	4,6	±0,7
Массовая доля золы, %, не менее	18	

Пыление при печати - не более 350 мг/10000 отпечатков  
Абразивность – не более 12 мг  
Количество листов: 500 ±2%  
Листы форматами: А4 – 210х297 мм; А3 – 420х297 мм  
Отклонения по размерам листа: не более ±0,5 мм, по косине ± 0,5 мм

Бумага соответствует классу долговечности LDK 24-85 по DIN 6738, устойчива к старению.  
Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие  
ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001



**ECF**  
отбелка целлюлозы без  
элементарного хлора



CTS менеджер



Быстрова Л.А.