

# DivoBoard GDBD

№	Наименование показателя	Номинальные показатели			Метод испытания	Допустимые отклонения
		380	400	440		
1	Масса картона площадью 1 м <sup>2</sup> , г	380	400	440	ДСТУ 2297	±3%
2	Толщина, мкм	490	510	580	ДСТУ EN 20534	±5%
3	Жесткость L&W (5°), мНм: - в поперечном направлении - в машинном направлении	15,5 46,6	19,4 58,3	25,2 73,2	DIN 53121	±15%
4	Белизна верхнего слоя картона, %, (D65/2)		80		ДСТУ 2570 ISO 2470-2	±2

Условия проведения испытаний: (23±1) °С, (50±2)%.  
Дата спецификации: 09.09.2019.  
Цифры, указанные выше, могут быть изменены по техническим причинам.

Картон соответствует гигиеническим требованиям Законодательства Украины.

## Упаковка

Лист	ширина:	max 1580 мм	min 470 мм
	длина:	max 1580 мм	min 520 мм
	высота кипы:	max 1400 мм	min 800 мм
	типы упаковки:	термоусадочная пленка, кипа на поддоне с ошиновкой	

Роль	ширина:	max 2500 мм	min 500 мм
	диаметр:	max 1400 мм	min 950 мм
	типы упаковки:	бумага, рулон на поддоне с ошиновкой	
	гильза:	150 мм	

