

## Технические характеристики

СТО ГОЗНАК 09.0002-2016 с Изменениями №1, 2

Наименование показателя	Норма для бумаги	Метод испытаний
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г	80,0 ± 3,0	ГОСТ Р ИСО 536 ISO 536
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, Кобб <sub>60</sub> , г/м <sup>2</sup> , не более	35	ГОСТ 12605 ИСО 535 и по пункту 8.4 стандарта
Белизна по СIE, ед, не менее: - марка «COPY right» - марка «ГОЗНАК-COPY»	146 138	ГОСТ Р ИСО 11475 ISO 11475 СТД ГОЗНАК МВИ 02.03.0056
Шероховатость (метод Бендтсена), мл/мин, не более	400	ISO 8791-2 СТД ГОЗНАК МВИ 02.03.0013
Непрозрачность, %, не менее	90	ГОСТ 8874 ISO 2471 МВИ 47-08-58
Влажность, %	5,0 ± 1,0	ГОСТ ISO 287 ISO 287 и по пункту 8.5 стандарта

**Примечание:** Показатели шероховатости, белизны и поверхностной впитываемости воды определяются с верхней стороны листа бумаги.