

## Технические характеристики

СТО ГОЗНАК 09.0034-2016

Наименование показателя	Норматив для бумаги	Метод испытаний
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г	(160 - 180 - 200) ± 7	ГОСТ Р ИСО 536 ISO 536
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, Кобб <sub>60</sub> , г/м <sup>2</sup> , (по верхней стороне листа бумаги) не более	35	ГОСТ 12605 (ИСО 535) ISO 535 и по пункту 8.3 стандарта
Плотность, г/см <sup>3</sup> , не менее	0,70	ГОСТ Р ИСО 534 ISO 534
Белизна, СIE, (в среднем по верхней и сеточной сторонам бумаги), ед, не менее	105	ГОСТ Р ИСО 11475 ISO 11475 СТД ГОЗНАК МВИ 02.03.0056
Влажность, %	5,0 ± 1,0	ГОСТ Р ИСО 287 ISO 287 и по пункту 8.4 стандарта

**Примечание:** Допускается изготавливать бумагу с другими дополнительными показателями качества и их предельными отклонениями по согласованию между изготовителем и потребителем.